

Verwerkingsvoorschrift SabaPVC S3

Attentie: U werkt met oplosmiddelhoudende producten. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en vermijd vuur en vonken.

1. Voorbereiding



- buis haaks afzagen, buitenzijde afschuiven (15°) en binnenzijde ontbramen.
- markeer de inschuifdiepte van de buis.
- goed reinigen met Sabaclean PVC & ABS zodat het oppervlak dof uitslaat.
- eventuele condens verwijderen met schoon papier of met een niet-pluizende doek.

2. Verlijming



- lijm gelijkmatig aanbrengen op mof en buis.
- mof dun en rond inlijmen.
- buis vol en in de lengte inlijmen.
- voorkom lijmoverschot in de buis.

3. Verbinding en afwerking



- direct na inlijmen de buis, zonder draaien of kantelen, recht insteken tot de aanslag van de mof, vervolgens de verbinding enige seconden vasthouden.
- overtollige lijm direct verwijderen.
- de verlijmde buizen **niet** bewegen gedurende de eerste 5 minuten na verbinding, 15 minuten bij temperaturen onder de 10°C. Bij diameters groter dan 63 mm mogen de buizen gedurende 30 minuten **niet** worden bewogen. Voorkom zware mechanische



belasting, zoals het afzinken van de buizen of het dichtn van de sleuf, binnen 10 - 12 uur. Droogtijd van de lijm aanhouden alvorens men de verbinding onder druk zet (zie onderstaande tabel):

diameter (mm)	temperatuur (°C)	droogtijd		
		bar <10 (uren)	bar 10-15 (uren)	bar 16-20 (uren)
16 – 75	> 15	2	8	12
	5 - 15	4	12	24
90 - 160	> 15	4	24	48
	5 - 15	8	36	72
200 - 400	> 15	8	36	72
	5 - 15	16	48	96

Algemene punten

- voorschriften van producent van buis en mof volgen.
- leidingen die niet direct in gebruik worden genomen, doorblazen of met water vullen.
- SABA PVC-lijmen niet verdunnen en geen ingedikte lijm gebruiken.
- gemorste lijm of reiniger direct verwijderen.
- bussen na gebruik direct sluiten, wind verkort de open tijd.

Verbruik per verbinding en kwasttype*

buisdiameter (mm)	inschuifdiepte (mm)	SabaPVC S3 (verbindingen per liter)	kwasttype (cm)
16	14	1900	rond 0,75
20	16	1335	rond 0,75
25	19	900	vlak 2,50
32	22	600	vlak 2,50
40	26	365	vlak 2,50
50	31	195	vlak 2,50
63	38	125	vlak 5,00
75	44	90	vlak 5,00
90	51	70	vlak 5,00
110	61	40	vlak 5,00
125	69	30	vlak 5,00
140	76	25	vlak 5,00
160	86	20	vlak 6,00
200	107	10	vlak 6,00
225	120	9	vlak 6,00
250	132	7	vlak 6,00
280	147	5	vlak 7,50
315	165	4	vlak 7,50
400	208	2	vlak 7,50

* Deze waarden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik in de praktijk. Het lijmverbruik is echter afhankelijk van specifieke omstandigheden, zoals de toepassing, viscositeit van de lijm, spleetbreedte en omgevingstemperatuur.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo

T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV. Versienummer 2018/02/14, hiermee vervallen alle voorgaande versies.